

RE-FTCC-05	FICHA TÉCNICA	

# RINSE INTEGRAL ROJO

RINSE INTEGRAL PARA LAVADO DE FACHADAS NUEVAS EN LADRILLO ROJO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

**RINSE INTEGRAL ROJO** es una mezcla de ácidos inorgánicos y aditivos especiales para remover residuos de cemento e inhibir la fijación de sales blancas procedentes principalmente del calcio presente en el mortero de pega.

## USOS

- Para el lavado inicial de fachadas nuevas construidas con ladrillo rojo.
- Puro, para desmanchar o repasar fachadas nuevas de ladrillo rojo ya lavadas con ácido.
- Para el lavado de pisos nuevos construidos con adoquín o tablón rojo emboquillados.

## BENEFICIOS

- Permite retirar en una sola operación las sales blancas y los residuos de cemento.
- Encapsula las eflorescencias blancas causadas por humedades durante el proceso constructivo o por ácido mal enjuagado.
- Por sus aditivos especiales, disminuye el volumen de agua para el enjuague.
- Resalta el tono natural del ladrillo.

## PROCESO DE APLICACIÓN

### Preparación de la superficie

- La fachada debe estar terminada y pañetada (revocada) interiormente, cuando se requiera, por lo menos 28 días antes de la aplicación del **RINSE INTEGRAL ROJO**.
  - La fachada debe estar seca.
  - En caso de humedades, corregirlas primero y esperar a que sequen antes de aplicar el producto.

### Dosificación del producto

- Para el lavado de fachadas en ladrillo rojo y pisos en adoquín o tablón rojo emboquillado:

1 PARTE DE **RINSE INTEGRAL ROJO**

0 a 1 PARTES DE AGUA, según el grado de residuos de cemento a remover.

### Aplicación del producto

- Aplicar el **RINSE INTEGRAL ROJO**, puro o diluido, sobre áreas pequeñas con un pedazo de alfombra áspera o cepillo de cerda plástica.
- Frotar hasta que desaparezcan las eflorescencias blancas y se ablanden los residuos de cemento. Utilizar una espátula metálica o cepillo de cerda dura para retirar residuos de cemento.
- Enjuagar tres veces con agua limpia en baldes o en su defecto con manguera a

baja presión para no saturar el muro o el piso.

- Frotar el ladrillo o adoquín con un pedazo de alfombra o con cepillo durante el enjuague.
- No dejar secar el **RINSE INTEGRAL ROJO** sobre el muro. Si se seca, rehumedecer con el producto y enjuagar.
- Dejar secar muy bien la fachada (por lo menos cuatro días) en condiciones de buen tiempo antes de aplicar el **HIDROSIL**.

#### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- **HIDROSIL** para proteger fachadas.
- **AQUASIL** para proteger fachadas que no estén totalmente secas.
- **LADRI-BRIGHT** para retirar manchas causadas por ácidos mal enjuagados.

#### RENDIMIENTO TEORICO

- PURO 3 a 5 m<sup>2</sup> por litro de **RINSE INTEGRAL ROJO**
- DILUCIÓN 1:1 6 a 10 m<sup>2</sup> por litro de **RINSE INTEGRAL ROJO**
- Se recomienda hacer pruebas preliminares para establecer la dilución óptima según el estado de la fachada o el piso.

#### PRESENTACIÓN

- Garrafa: 4 litros
- Garrafa: 20 litros
- Tambor: 200 litros

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

- Apariencia: líquido incoloro
- Vencimiento: un año

#### PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto sobre humedades activas.
- No utilizar ácido muriático para lavar o desmanchar ladrillo rojo.
- Antes de aplicar el producto, proteger perfilería metálica, ventanas, vidrios, pisos y baldosas.
- **RINSE INTEGRAL ROJO** mancha irreversiblemente vidrios, elementos esmaltados y otros materiales con carbonato en su composición.
- No dejar secar el producto sobre la superficie durante el proceso de lavado.
- Aplicar **HIDROSIL** para proteger y preservar la apariencia del ladrillo lavado.
- Rematar cubiertas e impermeabilizar terrazas antes del proceso de lavado de la fachada.
- No aplicar sobre la fachada sellantes que impidan la "respirabilidad" del ladrillo.

#### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- **RINSE INTEGRAL ROJO** debe ser almacenado en su empaque original a temperatura ambiente, bajo techo y en un lugar fresco y seco. No apilar más de tres productos.
- **RINSE INTEGRAL ROJO** debe ser transportado verticalmente en su empaque original sellado y con las precauciones para productos químicos.

#### MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Utilizar tapabocas, guantes de caucho, gafas de seguridad y delantal de hule para la manipulación del **RINSE INTEGRAL ROJO**, evitar el contacto con la piel y los ojos.
- En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 10 minutos.

- No ingerir alimentos ni bebidas durante la manipulación del producto.
- El producto es corrosivo.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

#### CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Evite que el producto y sus residuos sean vertidos por el desagüe, sobre el suelo y los cuerpos de agua. En caso de que esto suceda, informar a las autoridades competentes.

Los residuos generados por el uso del producto, deben considerarse peligrosos.

En caso de derrame, ventile la zona y recoja usando material absorbente no combustible (no usar aserrín), después de ello se recomienda neutralizar la zona usando bicarbonato de sodio o cal. El material del derrame debe tratarse como un residuo.

#### CODIGOS R/S

- **R:** 4/14/20/21/28/35/36/37/38/39/41
- **S:** 2/3/4/13/20/23/24/25/26/27/28/29/36/37/39/40

Para cualquier inquietud, consulte nuestra página [www.hidroproteccion.com](http://www.hidroproteccion.com), llame a nuestro Servicio al Cliente teléfono (57-1) 678 40 11.