RE-FTCC-06	FICHA TÉCNICA	HiDRO protección

RINSE INTEGRAL ROJO

RINSE INTEGRAL PARA LAVADO DE FACHADAS NUEVAS EN LADRILLO ROJO

DOCUMENTO CONTROLADO SIG

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

RINSE INTEGRAL ROJO es una mezcla de ácidos inorgánicos y aditivos especiales para remover residuos de cemento e inhibir la fijación de sales blancas procedentes principalmente del calcio presente en el mortero de pega.

USOS

- Para el lavado inicial de fachadas nuevas construidas con ladrillo rojo.
- Puro, para desmanchar o repasar fachadas nuevas de ladrillo rojo ya lavadas con ácido.
- Para el lavado de pisos nuevos construidos con adoquín o tablón rojo emboquillados.

BENEFICIOS

- Permite retirar en una sola operación las sales blancas y los residuos de cemento.
- Encapsula las eflorescencias blancas causadas por humedades durante el proceso constructivo o por ácido mal enjuagado.
- Por sus aditivos especiales, disminuye el volumen de agua para el enjuague.
- Resalta el tono natural del ladrillo.

PROCESO DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie

- La fachada debe estar terminada y pañetada (revocada) interiormente, cuando se requiera, por lo menos 28 días antes de la aplicación del **RINSE INTEGRAL ROJO.**
  - La fachada debe estar seca.
  - En caso de humedades, corregirlas primero y esperar a que sequen antes de aplicar el producto.

Dosificación del producto

- La dosificación del producto depende de las condiciones de la superficie, se recomienda realizar pruebas preliminares para establecer la dilución óptima del producto.

Aplicación del producto

- Aplicar el **RINSE INTEGRAL ROJO,** puro o diluido, sobre áreas pequeñas con un pedazo de alfombra áspera o cepillo de cerda plástica.
- Frotar hasta que desaparezcan las eflorescencias blancas y se ablanden los residuos de cemento. Utilizar una espátula metálica o cepillo de cerda dura para retirar residuos de cemento.
- Enjuagar tres veces con agua limpia en baldes o en su defecto con manguera a baja presión para no saturar el muro o el piso.
- Frotar el ladrillo o adoquín con un pedazo de alfombra o con cepillo durante el enjuague.

- No dejar secar el **RINSE INTEGRAL ROJO** sobre el muro. Si se seca, rehumedecer con el producto y enjuagar.
- Dejar secar muy bien la fachada (por lo menos cuatro días) en condiciones de buen tiempo antes de aplicar el hidrófugo.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- **HIDROSIL** para proteger fachadas.
- **AQUASIL/NANOSIL** para proteger fachadas que no estén totalmente secas.
- **LADRI-BRIGHT para** retirar manchas causadas por ácidos mal enjuagados.

RENDIMIENTO TEORICO

- PURO 3 a 5 m2 por litro de **RINSE INTEGRAL ROJO**
- Se recomienda hacer pruebas preliminares para establecer la dilución óptima según el estado de la fachada o el piso.

PRESENTACIÓN

- Garrafa: 4 litros
- Garrafa: 20 litros
- Tambor: 200 litros

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Apariencia: líquido incoloro
- Vencimiento: un año

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Efectuar siempre pruebas preliminares para verificar su efectividad sobre la superficie a tratar y asegurar que no le cause daño a la superficie.
- No aplicar el producto sobre humedades activas.
- No utilizar ácido muriático para lavar o desmanchar ladrillo rojo.
- Antes de aplicar el producto, proteger perfilería metálica, ventanas, vidrios, pisos y baldosas.
- **RINSE INTEGRAL ROJO** mancha irreversiblemente vidrios, elementos esmaltados y otros materiales con carbonato en su composición.
- No dejar secar el producto sobre la superficie durante el proceso de lavado.
- Aplicar hidrófugos para proteger y preservar la apariencia del ladrillo lavado.
- Rematar cubiertas e impermeabilizar terrazas antes del proceso de lavado de la fachada.
- No aplicar sobre la fachada sellantes que impidan la "respirabilidad" del ladrillo.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- **RINSE INTEGRAL ROJO** debe ser almacenado en su empaque original a temperatura ambiente, bajo techo y en un lugar fresco y seco. No apilar más de tres productos.
- **RINSE INTEGRAL ROJO** debe ser transportado verticalmente en su empaque original sellado y con las precauciones para productos químicos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- El producto debe ser usado únicamente por personal profesional y debidamente capacitado.
- Manténgase fuera del alcance de los niños, mascotas y personal no autorizado para su manipulación.
- Utilizar tapabocas, guantes de caucho, gafas de seguridad y delantal de hule para la manipulación del **RINSE**

DOCUMENTO CONTROLADO SIG

INTEGRAL ROJO, evitar el contacto con la piel y los ojos.

- En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 10 minutos.
- El producto es corrosivo.
- Es tóxico si se ingiere; no consumir alimentos ni bebidas durante su manipulación.
- No usar el producto hasta no haber leído y entendido la ficha de datos de seguridad del producto.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Evite que el producto y sus residuos sean vertidos por el desagüe, sobre el suelo y los cuerpos de agua. En caso de que esto suceda, informar a las autoridades competentes.

Los residuos generados por el uso del producto, deben considerarse peligrosos.

En caso de derrame, ventile la zona y recoja usando material absorbente no combustible (no usar aserrín), después de ello se recomienda neutralizar la zona usando bicarbonato de sodio o cal. El material del derrame debe tratarse como un residuo.

CODIGOS H/P

- **H**: H290, H302, H314, H335
- **P**: P102, P103, P210, P260, P270, P280, P304+P340, P301+P330+P331, P305+P351+P338

Para cualquier inquietud, consulte nuestra página www.hidroproteccion.com , llame a nuestro Servicio al Cliente teléfono (57-1) 678 40 11.

DOCUMENTO CONTROLADO SIG